



Lazura cu efect metalizat pentru structuri de lemn

Descriere produs

Finisaj opac pentru lemn, diluabil cu apa, destinat utilizarii industriale si profesionale, pe baza de dispersie acrilica si alchidica.
Datorita pigmentarii speciale a produsului se obtin niste efecte cromatice metalice extraordinare.

Prezinta excelenta rezistenta impotriva agentilor atmosferici.

Produsul asigura protectie impotriva albastreliei si instalarii mucegaiului.

Caracteristici speciale

Ofera o exceptionala rezistenta impotriva razelor UV.

Prelucrare optima cu masini de impregnat, impregnare cu vacuum, rezistenta ridicata la efectul de blocking.

Domenii de utilizare

Elemente din lemn cu sau fara stabilitate dimensionala pentru exterior, exemplu: placi profilate, structuri din lemn.

Evitati contactul direct cu alimente sau furaje.

Nu este recomandat pentru lemnul aflat in contact permanent cu solul sau cu apa;

Indicat in mod particular pentru lemnul rindeluit, sculptat sau brut.

Mod de aplicare

Se poate aplica cu masini de impregnat, prin vacuumare sau pensulare

Pregatirea suportului

Umiditatea recomandata a lemnului de foiase $12 \pm 2\%$; rasinoase $15 \pm 2\%$.

Este recomandat ca ca suprafetele sa fie uscate, curatate de praf sau de urme de grasimi.

Aplicare in sistem

In mod normal se aplica 2 straturi de Lignovit Platin (cod 53293), ce slefuire intermediara utilizand un abraziv cu granulatie de 280.

Daca se doreste o protectie contra albastreliei, ciupercilor si contra atacului insectelor ce pot distruge lemnul, se va impregna in prealabil cu Lignovit IG 53134;

Nuanta

Culoarea finala este rezultatul dintre culoarea stratului final, cantitatea de produs aplicata si culoarea naturala a lemnului.

Se recomanda efectuarea unei mostre pe lemnul original.

Temperatura de aplicare

Nu se aplica sub $+10^{\circ}\text{C}$.

Umiditatea ridicata a aerului si/sau temperatura scazuta prelungeste timpul de uscare.

Evitati expunerea directa la soare (uscare fortata).

Ustensilele folosite

Se vor curata cu apa imediat dupa folosire.

Recomandam eliminarea resturilor de vopsea uscata cu ADLER Aqua-Cleaner (cod 80080) sau cu decapantul ADLER Abbeizer

Diluare

Cu apa daca este nevoie; produsul este gata pregatit pentru aplicare.

Timp de uscare

La temperatura ambientala de 23°C , 50% umiditate:

Praful nu mai adera dupa cca. 30 min.

Se poate slefui dupa cca. 3-4 ore.

Se poate aplica un nou strat dupa cca. 3-4 ore.

Uscare completa dupa cca. 12 ore.





EURO-WOOD

Consum (pe strat)

Pensulare : 50-60 g/m².
Vacumat : 90-120 g/m².

Depozitare/Valabilitate

Intr-un loc racoros, ferit de inghet.
6 luni in ambalajul original sigilat.

Dimensiuni recipiente

4 litri, 18 litri.

Nuante

cod 53293 Platina
cod 53294 Platina gri-quarz
cod 53295 Platina chihlimbar
cod 53296 Platina rosu Jasper
cod 53297 Platina rosu Rubin
cod 53298 Platina albastra Lapis
cod 53299 Platina verde smarald

Este posibila amestecarea colorilor speciale cu ajutorul sistemului de amestecare ADLER PROMIX.

Informatii de siguranta

Va rugam sa verificati fisa de siguranta a produsului. Ultima versiune a acesteia se gaseste pe site-ul www.adler-lacke.com

Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI RO 15 85 05 73
Nr. reg. J22/1965/2003
Capital social 10.000 lei
Banca | Cont B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN

www.euro-wood.ro

