

Descriere produs	Ulei universal cu uscare rapida, pentru tratamentul lemnului de foioase si rasinoase. O foarte buna capacitate de penetrare a structurii lemnului, excelent revitalizant, putere mare de acoperire, rezistenta la umiditate. Uscarea are loc prin absortia de oxigen (uscare oxidativa).
Caracteristici speciale	Sunt indeplinite cerintele impuse de norma DIN 53160 in ceea ce priveste rezistenta la saliva si transpiratie, precum si "Siguranta jucariilor la migrarea anumitor elemente" ONORM EN 71-3 (fara metale grele). Respecta cerintele cerute de clasa antialunecare R10 conform normei BGR 181 (ZH 1/571) si DIN 51-130 (Norma Industriala Germana).
Continut de agenti	Ulei vegetal modificat, ceara, dioxid de siciliu, izoparafina aproape inodora, praf de cobalt / zicorniu (fara plumb).
Domenii de utilizare	Mobila pentru interior, elemente constructive pentru interior (ex: lambriu din lemn, plafoane din lemn etc.), pardoseli si parchet din lemn.
Mod de aplicare	La penson, burete sau trafalete.
Pregatirea suportului	Agitati produsul inainte de utilizare Mobilier: Slefuirea graduala a lemnului pana la granulatia de 180-240. Pardoseli si parchet din lemn: Slefuire graduala pana la granulatie cuprinsa intre 120-150.
Modalitati de aplicare	Aplicati un strat de ADLER Legno-Ol (cod 50880), lasa-ti cateva minute sa actioneze dupa care eliminati surplusul de ulei cu o panza din bumbac sau o bucata de tifon, actionand pe directia fibrei lemnului. Cand se utilizeaza nuanta culorii alb, recomandam ca slefuirea suportului de lemn si aplicarea produsului sa fie uniforma. Cu pistol de vopsit cu aer comprimat : duza 1,5 mm, presiune aer 3-4 atm., aplicare 30-50 g/m ² .
Primul strat	Se aplica un strat de ADLER Legno-Ol (cod 50880). Se elimina surplusul de ulei, dupa o perioada de timp suficienta de actionare, cu o panza din bumbac sau tifon actionand pe directia fibrei lemnului.
Slefuire intermediara	Granulatie 320-360.
Strat final	Se aplica stratul final de ADLER Legno-Ol sau Un strat de ADLER Legno Hartwachsol 50821





EURO-WOOD

Se elimina surplusul de ulei, dupa o perioada de timp suficienta de actionare, cu o panza din bumbac sau tifon actionand pe directia fibrei lemnului.

Temperatura de aplicare

Nu se aplica sub + 5°C si umiditate mai mare de 80%.

Produsele folosite**Indicatii tehnice**

Panzele imbibate cu ulei uscat se pot aprinde! Bucatile de panza dupa folosire, daca este necesar pastrati-le in recipient de metal inchise sau efectiv in apa.

Avand in vedere gradul de inflamabilitate este interzisa aplicarea acestui produs in cabine de vopsire contaminate cu praf de nitroceluloza.

Diluare

Produsul este livrat gata de aplicare.

Timpi de uscare

La temperatura ambientala de 20° C: uscare in cca. 4 ore, dupa care se poate aplica un nou strat.

Temperaturile scazute si/sau umiditatea ridicata pot prelungi semnificativ timpul de uscare!

Asigurati o buna ventilatie!

Dupa 7 zile se obtine o uscare totala, si poate fi expus intemperiiilor

Consum (pe strat)

1l la 15-30m², resp. cca. 30-50 g/m² pe strat in cazul pulverizarii.

Depozitare

Intr-un loc racoros, ferit de inghet.

Nuante

ADLER Legno Ol-cod 50880

ADLER Legno Ol Weiß (Alb)-cod 50881

Atentie! Pentru aplicarea finisajului alb se recomanda o slefuire uniforma a suprafetei lemnului si o aplicare omogena a uleiului.

Dimensiuni recipiente

750ml, 2.5l,

Valabilitatea produsului

Cel putin 3 ani in ambalaje originale sigilate.

Turna-ti continutul din vasele deschise, in vase de mici dimensiuni pentru a preveni formarea peliculei de film uscate.

Grad de acoperire

Dupa 7 zile de la uscare, suprafata unsa poate fi expusa complet la stres.

Masuri de intretinere

Spala-ti dupa 15 zile de la vopsire, cu apa sau un detergent neutru.

Recomandam Naturnah Reiniger (cod 80025) pentru curatarea murdariei cu un continut gras.

