



**EURO-WOOD**

## ADLER Poly- Feinspachtel

**96131f**

Chit bicomponent universal pentru suprafete de interior

### Descriere produs

Chit poliesteric bicomponent cu aplicare universală pentru a umplea imperfecțiunilor. Usor de folosit datorită consistenței sale deosebit de cremoase. Prezintă capacitate de umplere și egalizarea fisurilor și zgarieturilor din suprafețe. Se întărește repede, se slefuește ușor, adere excelent pe metal și lemn, chiar și la temperaturi mai ridicate. Rezistent la apă, benzină, uleiuri minerale, diluați și acizi.



### Domenii de utilizare

Corespunde normei franceze DEVL1104875A privind marcarea produselor de acoperire pentru construcții pentru emisia lor de poluanți volatili: A + Defecte de suprafață ale pieselor de mobilier și finisaje interioare din lemn, precum și pentru compensarea suprafețelor metalice.

### Mod de aplicare



### Aplicare în sistem

Se aplică prin spacluire

Se aplică pe suport de lemn și metal (fier, oțel, aluminiu)

Substratul trebuie să fie uscat, curat, capabil să rețină vopseaua, fără substanțe de separare precum grăsimi, ceară, silicon, rasina etc. și fără praf de lemn, precum și testat pentru a se potrivi.

Metal:

Îndepărtați rugina până la metalul curat.

Îndepărtați temeinic impuritățile grase sau uleioase folosind ADLER Entfetter (degresant) 80394. Slefuiți până la matuire cu abraziv tip scotch-brite apoi curățați cu ADLER Entfetter (degresant) 80394.

Lemn și derivate lemnoase

Produsul trebuie aplicat la cel mai scurt interval posibil după slefuire, pentru a evita reducerea aderenței.

Lemn de esență tare: granulație P 150 - 180

Rasinoase: granulație P100 - 150

Straturi de vopsea veche

Vopseaua veche neîntărită sau vopseaua acrilică termoplastică trebuie îndepărtată.


Slefuiți zonele umplute cu granulația potrivită pentru substrat. Slefuirea excesivă trebuie evitată, deoarece acest lucru poate duce la diferențe de aspect a suprafeței. Desprăfuiți temeinic după slefuire.

Slefuirea intermediară se recomandă să se facă imediat înainte de aplicarea primului strat de lac pentru a asigura o bună aderență.

### Procesare

100 parti în greutate ADLER Poly-Feinspachtel

1 - 4 parti în greutate întăritor pasta



1 gram de întăritor este echivalent al 4-5 cm snur de întăritor pasta

Ambele componente se recomandă să se amestecă până se ajunge la o nuanță omogenă, apoi se aplică pe suport.

**Telefon** +40 232 71 87 18  
+40 745 65 04 00  
**E-mail** office@euro-wood.ro  
**Adresa** 707366 - Budăi, Iași, România

**CUI** RO 15 85 05 73  
**Nr. reg.** J22/1965/2003  
**Capital social** 10.000 lei  
**Banca | Cont** B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

**EURO-WOOD**  
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN

[www.euro-wood.ro](http://www.euro-wood.ro)






# EURO-WOOD

In cazul in care se pune mai mult de 4% intaritor, aderenta chitului poate fi mai redusa , deasemenea se ingreuneaza si procesul de uscare/intarire  
Daca se pune sub 1% intaritor se intarzie procesul de uscare iar la temperaturi scazute acesta ramane incomplet si suprafata devine lipicioasa.

## Pot -Life



2-6 min

## Timp de uscare

Se poate slefui dupa 30 min  
Se poate revopsi dupa 3-5 ore

## Temperatura de aplicare

Nu se aplica sub + 10 °C.  
Temperaturile crescute accelereaza timpul de uscare

## Ustensilele folosite

Imediat dupa folosire a se curata cu apa calda.  
Recomandam eliminarea resturilor de vopsea uscata cu ADLER  
Waschverdunnung 80077 sau cu with ADLER Nitro-Verdunnung 80001

## Depozitare/Valabilitate

Intr-un loc racoros, ferit de inghet si de temperaturi mai mari de 30°C  
Un an in ambalajul original sigilat

## Dimensiuni recipiente

1kg.

## Nuante

Alb 96131  
Negru 96139

## Indicatii de securitate

Sa se respecte instructiunile de siguranta.

