

Impregnant pentru tratarea lemnului din gama Lignovit.

Descriere produs	Impregnant transparent pentru protectia lemnului, diluabil cu apa, destinat utilizarii industriale si profesionale, pe baza de dispersie acrilica si alchidica. Caracteristici speciale Protejeaza contra albastrelii (B, test in acord cu EN 152-1) mucegaiului (P, test in acord cu EN 113) si a atacului insectelor (Iv, test in acord cu EN 46). Substante active (B, P, Iv)
	9,0 g / kg (0,9 %) IPBC (iodopropinilbutil carbamat) 2,5 g/kg (0,25%) tebuconazol 0,5 g/kg (0,05%) betaina polimerica 1,0 g/kg (0,1%) permetrin
Domenii de utilizare	Placari de lemn, copertine, balcoane, structuri de acoperis, pergole si alte elemente exterioare din lemn etc.
Mod de aplicare	Se aplica prin pensulare, imersie, flow coating, masini de impregnare si vacuumare.
Pregatirea suprafetei	ATENTIE: nu se recomanda aplicarea produsului prin pulverizare! Umiditatea lemnului intre 12-15%; Suprafete brute de cherestea rindeluite si slefuite.
Aplicare in sistem	Un strat de impregnant Lignovit Primo Acoperire ulterioara: 2 x strat de ceara Lignovit Lasur Sau 1x strat cu lac transparent Lignovit VAC HG (cod 43270); Sau 1x strat de lac Lignovit Color VAC HF (cod 53227); Sau 1x strat de grund de blocare Lignovit Sperrgrund (cod 40960). ATENTIE: fara strat de acoperire cu unul din produsele de mai sus, produsul nu rezista la intemperii!
Temperatura de aplicare	Nu se aplica sub +10°C. Umiditatea ridicata a aerului si/sau temperatura scazuta prelungeste timpul de uscare. Contactul direct cu razele soarelui trebuie evitat (uscarea fortata)
Ustensilele folosite	Se vor curata cu apa imediat dupa folosire. Recomandam eliminarea resturilor de vopsea uscata cu ADLER Aqua-Cleaner 80080 sau cu decapantul ADLER Abbeizer
Diluare	Cu apa daca este nevoie. Produsul este pregatit pentru aplicare.
Timp de uscare	La temperatura ambientala de 23°C: Praful nu mai adera dupa cca. 30 min. Se poate slefui dupa 4 ore Se poate aplica un nou strat dupa 4 ore. Uscare totala dupa 12 ore.
Consum (per strat)	Consum cca 1l /10 m ² ; cca 100 g/m ² pe strat.
Depozitare/ Valabilitate	Intr-un loc racoros, ferit de inghet. Un an in ambalajul original inchis.





EURO-WOOD

Dimensiuni recipiente

4 litri, 22 litri, 120 litri, 600 litri

Nuante

Incolor.

Indicatii de securitate

A se respecta regulile de folosire a produselor destinate protectiei lemnului, precum si fisa cu date de siguranta. Mijloacele de protectie a lemnului contin substante active biocide care protejeaza impotriva atacurilor de ciuperci si insecte. Produsul se aplica doar in cazul in care se doreste o protectie impotriva ciupercilor si atacului insectelor (recomandabil este aplicarea produsului). Nu se aplica pe suprafete mari in incaperi interioare, nu se aplica sub nici o forma in camere de locuit sau de dormit.

Nu se poate folosi la tratarea incaperilor in care se procura, fabrica, pastreaza sau se vand alimente sau furaje.

Nerecomandat a se folosi la lemnul de la stupi, saune si la lemnul care este in contact permanent cu solul si/sau apa.

Indicatii speciale

Daca produsul a fost aplicat pe suprafete mari, ca de exemplu mansarde, se recomanda aplicarea suplimentara a unui strat de lac transparent pe baza de apa pentru exterior din gama ADLER.

Informatii de siguranta

Va rugam sa verificati fisa de siguranta a produsului. Ultima versiune a acesteia se gaseste pe site-ul www.adler-lacke.com

Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI RO 15 85 05 73
Nr. reg. J22/1965/2003
Capital social 10.000 lei
Banca | Cont B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN
www.euro-wood.ro

