



**EURO-WOOD**

## **Pullex Fenster-Lasur**

Lazura pentru ferestre

**50413**

<b>Descrierea produsului</b>	<p>Lazura in strat subtire pentru renovare, pe baza de solventi, fara miros, pentru utilizari industriale si comerciale, pe baza de rasini acrilice de inalta calitate.</p> <p>Pigmentii speciali si filtrul UV garanteaza o protectie de lunga durata impotriva intemepriilor. Contine biocizi, iar in combinatie cu Pullex Renovier-Grund (Grund de renovare) 50236 ff asigura o protectie eficienta impotriva mucegaiului albastru (B), ciupercii de lemn (P) si a atacului insectelor (Iv).</p>
<b>Domenii de utilizare</b>	<p>Pentru renovarea elementelor constructive din lemn, cum sunt ferestrele si usile de lemn, a obloanelor si a portilor de garaj.</p>
<b>Instructiuni de utilizare</b>	<p>A se agita corespunzator inainte de folosire</p> <p>A nu se aplica in conditii de temperatura mai mici de 5 °C sau mai mari de 30°C sau umiditate relativa &gt; de 80%.</p>
<b>Mod de aplicare</b>	<p>Pensulare</p>
<b>Timp de uscare</b>	<p>Uscare pentru slefuire/revopsire dupa 6 ore</p>
<b>Aplicarea in sistem</b>	<p>Indepartati straturile de vopsea deteriorate cu un spaclu; straturile vechi nedeterioare trebuie indepartate prin slefuire (granulatie P 60), iar apoi trebuie reslefuite (granulatie P 120).</p> <p><b>Grunduire</b></p> <p><u>Lemn de rasinoase:</u> 1 strat Pullex Renovier-Grund (Grund pentru renovare) 50236 ff (vezi Fisa tehnica), Timp de uscare cca. 12 ore</p> <p><u>Lemn de foioase:</u> 1 strat Pullex Renovier-Grund . Tonul culorii se va ajusta cu Pullex Plus Lazur 50314 ff. Pe lemnul de foioase cu pori mari, cum e de ex. stejarul aplicarea trebuie sa aibe loc la intervale mai scurte de timp. Umiditatea ridicata si/sau temperaturile scazute pot prelungi timpul de uscare. Pe lemnul exotic (cum e iroko) datorita componentelor sale poate avea loc o prelungire a timpului de uscare.</p> <p><b>Strat final</b></p> <p><u>Lemn de rasinoase:</u> 2 straturi Pullex Fenster-Lasur (Lazur pentru ferestre) 50413 in nuanta dorita</p> <p><u>Lemn de foioase:</u> 2 straturi Pullex Fenster-Lasur (Lazur pentru ferestre) 50413 de nuanta „Natur pentru lemn de foioase”</p> <p>Timp intermediar de uscare cca. 6 ore</p> <p>Umiditatea ridicata si/sau temperaturile scazute pot prelungi timpul de uscare</p>
<b>Dimensiuni recipiente</b>	<p>750 ml; 2,5 l;</p>
<b>Depozitare/durabilitate</b>	<p>In locuri racoroase ferite de umiditate si de temperaturi inalte (peste 30°C). Cel putin 5 ani in ambalaj original sigilat</p>
<b>Nuante/grade de luci</b>	<p>W30 50413 pentru nuantare conform paletei de culori ADLER editia 21 Living Wood</p>

